

## Descripción

Media construida mediante espuma de poliuretano con base poliéster y células abiertas, impregnada de carbón activo.

## Características Técnicas

**Peso m2:** 1900gr  $\pm$  10gr.

**Peso m2 de fibra:** 950gr.

**Peso m2 de Carbón:** 950gr.

**Grosor:** 20 mm

**Resistencia Temperatura:** 60 °C

